



製品の特徴：

- 100%弾性アクリルフラット仕上げ
- 弾性に優れていますので、ひび割れや0.8mm(1/32インチ)以内のわずかな隙間を埋めることができます。
- 高品質な顔料を使用していますので、均一な色合いです。

用途：

- 屋外用コーティング材
- モルタルの改修工事
- コンクリートや漆喰の改修工事
- アクリル系仕上材の改修用上塗り材

組成：

- 結合基材：表面硬化性のある弾性アクリルポリマー100%
- 水性：VOC準拠
- ベース顔料：二酸化チタン
- 色：白色、あるいはお好みの色に着色できます。
- 外観：フラットで光沢のない滑らか仕上げ

物理的性質：

- ◆接着力：適切な接着面に対して優れた粘着力があります。
コンクリート (ASTM D4541) : 150psi(1MPa)
- ◆透湿性：水蒸気の凝結は生じません。
水蒸気透化率 12以上 (ASTM E 96)
- ◆マンドレルベンド：3.175mm(1/8インチ)
(ASTM C 71171) 温度-22°C (-30°F)
- ◆引長強度：160psi (ASTM D 412)
- ◆伸長度：21°C (70°F)で360%
-18°C (0°F)で360%

問い合わせ先：

有限会社 インターナショナル・プライオリティ・プロジェクト
〒465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通3-42

Tel: (052) 704-9181 Fax: (052) 704-9183

E-mail: ippgeneral@i-p-p.com

Visit our website at <http://www.i-p-p.com>

施工面積：

一層：未乾燥時 0.25mm(10mils)
乾燥時 0.15mm(6mils)

□浸透性のある面の場合

1ペールあたり：

約23-35㎡ (250-375ft²)

□滑らかで充填済の面の場合

1ペールあたり：

約65-74㎡ (700-800ft²)

注：施工面積は施工の方法及び施工面に
拠ります

容量：

25.4kg (55lb) (正味重量) / 18.9ℓ (5ガ
ロン) のプラスチック製ペール缶入り

◆保管方法：日光を避け、凍結しな
いようにして下さい。

◆有効期間：日光と凍結を避けた状態
で1年間

乾燥時間：

湿度・気温・施工する下地によります
が、約1-4時間です。乾燥した気候であ
れば、8時間後に再度添付できます。表
面の洗浄は、施工後少なくとも5日は養
生期間としてあけてください。

清掃：

乾燥する前は水溶性ですので、乾燥す
る前に容器や道具を水で洗って下さ
い。

下地処理：

■より良い施工を行うために、施工面
を傷つけないようにして、埃や汚れ
を完全に取り除いて下さい。以前に
施された塗装や、剥がれ落ちた塗
装、白亜化した塗装は取り除いて下
さい。また光沢のなくなった表面も
取り除いて下さい。

■コンクリート面はアルカリ性がある
かを確認し、処置して下さい。コン
クリート離型剤やボンドブレイカー
も取り除いて下さい。

■ParexのPrimerを漆喰の下塗りとして
重ねて下さい。

■コンクリートやモルタルの凹凸面は
Parex BaseCoat & Adhesive121 や
121Dry、あるいはその他の相性の良
い適切な材料で均一にすることがで
きます。

■修繕したクラックやBase Coatが十分
に乾いてからParexのPrimerを施工し
て下さい。

■表面がメタル系のものなら、まず表
面から酸化物を化学的・物理的に取
り除いて下さい。次にオイルフリー
のメタルプライマー/ペイントで2重
下塗りをして下さい。

■その他、ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせ下さい

攪拌：

◇◇Elastmeric Coatingが均一になるま
で混ぜ合わせてください。気泡・泡
が出来ないようにして下さい。

◇スプレーで施工する際は、
Elastomeric Coatingを少しだけ薄め
る必要があるかもしれませんが。純粋
な飲料水を使用して下さい。1缶あ
たり0.48リットル (16oz) 以上の水
を加えないで下さい。薄めすぎは色
の度合いや厚みに影響します。

施工方法：

□Elastmeric Coatingは1度塗りでも十分
に良い外観を作りますが、コンクリ
ートやモルタル、漆喰などのコーティ
ングや下塗りのされていない面には2度
塗りをお勧めします。適切な被覆とよ
り良い外観が得られます。

□Elastomeric Coatingはブラシやロー
ラー、スプレーなどで簡単に施工でき
ます。どのようなスプレーを使用すれ
ばよいのかは、お気軽にご相談下さ
い。

□説明書通りに施工して下さい。必要が
あれば少量の飲料水を加えて下さい。
(前述の項を参照して下さい)

□塗装を始める前に、ブラシやローラー
を湿らせて下さい。使用するローラー
やブラシはラテックスペイント用の物
をお使い下さい。

注意事項等：

◇施工中及び施工面が乾燥するまでは、
周囲と表面の温度は必ず4℃を下回る
ことがないようにして下さい。必要に
応じて補助暖房や降雨対策を行って下
さい。

◇Elastmeric Coatingと施工面の結合の妨
げになるような残留物は取り除いて
ください。しっかりした清潔で乾燥
した施工面にのみ施工を施してくだ
さい。