



### 製品の特徴：

- Parexの仕上材に使用するアクリル100%の下塗材
- セメントを含んだ下地材の白華現象を軽減します。
- 仕上材の外観と均一性を高めます。
- ParexのEIFSシステムにおける耐水性能を高めます。
- 水蒸気透湿性あり。防湿層を作りません。
- 仕上材の施工性を高めます。

### 用途：

外装・内装

□下記のものにお使い下さい。

セメント系ベースコートを使用したプレミアムシステム

I-Cゴールド

ポルトランドセメントを基材にした漆喰壁

内装のドライウォール

### 組成：

結合基材：アクリル100%

水性：VOC準拠

ベース顔料：二酸化チタン

カラー：白色または、Parexの仕上材と同色に着色可能です。

### 問い合わせ先：

有限会社 インターナショナル・プライオリティ・プロジェクト

〒465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通3-42

TEL: (052) 704-9181 Fax: (052) 704-9183

E-mail: [ippgeneral@i-p-p.com](mailto:ippgeneral@i-p-p.com)

Visit our website at <http://www.i-p-p.com>

**施工面積：**

一層：約150-180㎡ (1600-2000ft<sup>2</sup>)  
/ペール缶

但し、施工方法及び施工面による

**容器：**

27.7Kg (60lbs) / 18.9ℓ (5ガロン) ペール缶  
入り (正味重量)

■保管：日光を避け、凍結しない様  
にして下さい。

■有効期間：日光と霜を避けた状態  
で1年間

**乾燥時間：**

気温・湿気・下地にもよりますが約30  
分から4時間ほど。

**清掃：**

乾燥するまでは水溶性ですので、乾燥  
する前に道具や容器を水で洗って下さ  
い。

**下地処理：**

- 下地を傷つけないよう、埃や汚れ  
を表面から取り除いてください。
- よく乾燥した下地に施工して下さい
- その他、ご質問等ございましたら、  
お気軽にお問い合わせ下さい

**攪拌：**

- 均一になるようによく攪拌して下さ  
い。必要に応じて飲料水を加えて下  
さい。水は最高7.5ℓまで加えること  
ができます。
- 気泡・泡が出来ないように攪拌して  
下さい

**施工方法：**

- ローラー・ブラシ・スプレーなどの  
適切な道具で連続的に施工して下さい。
- プライマー310が完全に乾燥してから  
仕上げ材を施工して下さい。
- ParexのSwirlテクスチャーフィニッ  
シュを使用するとは、必ずフィニッ  
シュコートと同色にして下さい。
- 使用しないときは必ずフタを閉めて  
下さい。

**注意事項等：**

- 施工中及び施工後は、施工面が乾燥  
するまで周囲と表面の温度は必ず  
4℃を下回ることがないようにして  
下さい。必要に応じて補助暖房や  
降雨対策を行って下さい。
- プライマー310と施工面の結合の妨  
げになるような残留物は取り除い  
てください。しっかりした清潔で  
乾燥した施工面にのみ施工を施し  
て下さい。